REPORTED TO:	H. M. HOLLOWAY, INC.
SAMPLE DESCRIPTION:	**DOLOMITE #90 AG**

MATERIAL ANALYSIS

DESCRIPTION	AMOUNT FOUND
Ca *%*	17.0
Mg *%*	8.8
$CaCO_3$ *%*	43.0
$MgCO_3$ *%*	29.8
$CaCO_3$ Equivalent - CCE *%*	75
10 Mesh [0.0787 in] *% passing*	99.0
20 Mesh [0.0331 in] *% passing*	98.0
40 Mesh [0.0165 in] *% passing*	95.0
60 Mesh [0.0098 in] *% passing*	86.0
100 Mesh [0.0059 in] *% passing*	70.0
Free Mositure 25-110 °C *%*	7.0
Oregon Lime Score	88